



Fiche Technique Cryptoméria japonica FSC



Caractéristiques

- **Séchage:** 14-16 %
- **Qualité** 1^{er} choix, diamètre maximal des noeuds 5 cm noeuds noirs ou tombants exclus ou bouchonnés.
- **Etat de surface** : poncé, calibré
- **Profil:** lame unique à emboîtement male/femelle .
- Largeur optimisée pour de meilleures performances en milieu extérieur
- Arêtes arrondies pour une meilleure adhérence des produits de traitement
- **Bouts de lames:** rainures/languettes.

Utilisations

- . Parement intérieur ou extérieur
- . Pose Horizontale ou Verticale.
- . Utiliser des vis ou des clous en acier inoxydable avec un espacement maximal de 60 cm.

Dimensions

- **Section:** 20 x 130 mm utile (145mm total).
- **Longueurs:** 2.55 m et 2.95 m.
- **Conditionnement:** Par paquets de 9 lames en palettes sanglées et protégées aux extrémités avec des angles de protection **Palettes:** Palettes constituées de 35 paquets de 9 lames (315 unités pal).

Finition du produit

- Bois brut Sans traitement classe 3 naturel y compris l'aubier.

Pose Verticale

Protection des extrémités supérieures par une couverture.
installation d'une sous structure en bois afin de permettre une bonne ventilation.
Pour toute installation toujours se référer aux DTU 41.2 (bardages extérieurs) et 36.2 (Lambris).

